



POLYASIM AW

Fiche technique - Édition mai 2018

ENDUIT EXTÉRIEUR, APPLICABLE PAR TOUS TEMPS,
POUR ÉTENCHÉIFIER À L'AIR ET À L'EAU



MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM AW permet de rendre immédiatement étanche à l'air et à l'eau les fuites de toitures (zinc, plomb, shingle...), les joints de reprise (cheminées, rives de toiture...) et s'utilise comme produit de rénovation totale, d'encapsulage et d'entretien des toitures plates.



PROPRIÉTÉS

POLYASIM AW est une pâte épaisse liquide qui peut être appliquée même lorsque les conditions climatiques sont mauvaises (intempéries continues et/ou gel).

Le produit se compose de résines acryliques et d'une fibre synthétique spécialement conçue pour renforcer la solution dès l'application, disponible en deux teintes : aluminium ou noire en fonction de l'usage.

Le temps de séchage complet du POLYASIM AW dure environ 14 jours, même sous une pluie continue. La membrane ainsi formée permet d'encoffrer des éléments non-friables, elle présente également une résistance incomparable aux rayons UV et aux substances polluantes.



EXTÉRIEUR

POLYASIM AW peut être appliqué en 2 couches croisées, humide sur humide. La toiture doit être saine, et suffisamment solide.

Pour les toitures en roofing dégradées, on applique une première couche dans laquelle on pose un voile ou un tissu de verre. Lorsque la première couche est suffisamment sèche et que le tissu est circulable, on applique la couche de finition.



MISE EN ŒUVRE

Préparation des surfaces :

Mélanger le produit avant de l'utiliser. Pour tous les travaux réalisés sur des toitures humides, il convient de bien presser POLYASIM AW contre la surface pendant l'application. Lorsque les réparations sont effectuées sous des températures négatives avec formation d'une couche de glace, il y a lieu de réchauffer cette couche pour la faire fondre. Le matériau appliqué peut être nettoyé avec du White Spirit.

Méthode d'application :

Produit de nettoyage



White Spirit

Matériel



Brosse ou
rouleau



Raclette

Séchage à 20°



14 jours

Support



Toitures, gouttières, canalisations

Application



2 couches



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	2 au choix
Densité	1,5 Kg/l
Extrait sec en poids	75%
Nettoyage des outils	White Spirit
Pouvoir couvrant & Rendement (consommation)	1,5 Kg par m² en deux couches



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d'éclair	N/A
Transport & Étiquetage	Conformément à la fiche de données de sécurité
Conservation	12 mois dans un emballage bien fermé, hors gel et < 30°

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité



CONDITIONNEMENT



20 Kg