



MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM AW-X permet de rendre étanche à l'air et à l'eau toutes surfaces nettoyées (zinc, plomb, béton...). Il s'utilise également comme produit de rénovation totale, d'encapsulation et d'entretien de surfaces polluées.



PROPRIÉTÉS

POLYASIM AW-X est une pâte épaisse liquide qui peut être appliquée même lorsque les conditions climatiques sont mauvaises (Forte humidité...).

Le produit se compose de résines acryliques spécialement conçues pour renforcer la solution dès l'application.

Le temps de séchage complet du POLYASIM AW-X dure environ 14 jours, même sous la pluie. La membrane ainsi formée permet d'encoffrer des éléments non-friables, elle présente également une résistance incomparable aux rayons UV et aux substances polluantes.



EXTÉRIEUR

POLYASIM AW-X doit être appliqué en couches croisées, humide sur humide. Le support doit être sain, et suffisamment solide.

Les fissures supérieures à 1 mm doivent être préalablement préparées et/ou bouchées afin de conserver l'homogénéité du produit avant séchage.



MISE EN ŒUVRE

Préparation des surfaces :

Mélanger le produit avant de l'utiliser. Le matériau appliqué peut être préalablement nettoyé avec du White Spirit si nécessaire. Ne pas marcher sur le produit avant 72H.

Méthode d'application :

Produit de nettoyage



White Spirit

Matériel



Airless* ou
rouleau



Raclette

Séchage à 20°



14 jours

Support



Tous types de support

Application



couches croisées

* En cas d'utilisation d'un Airless, il est conseillé de laisser le filtre interne de la machine (pas dans le pistolet)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Noire
Densité	1,26 Kg/l
Extrait sec en poids	75%
Nettoyage des outils	POLYASIM CLEANER WS
Pouvoir couvrant & Rendement (consommation)	0,5 Kg par m²



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d'éclair	23°C à 60°C
Transport & Étiquetage	Conformément à la fiche de données de sécurité
Conservation	12 mois dans un emballage bien fermé, hors gel et < 30°

Précautions d'utilisation : consulter la fiche de données de sécurité



CONDITIONNEMENT  **20 Kg**