

Polyasim Decaplobm

solution puissante de décapage pour peintures au plomb


25 KG


MISE EN CONFORMITÉ

Le décapant POLYASIM DECAPLOMB est un produit thixotrope qui ne coule pas lors d'applications verticales. Il s'agit d'un système de décapage chimique, capable d'éliminer les peintures organiques ou à base de plomb de la plupart des substrats (bois, brique, béton, pierre, stuc, plâtre, fonte, acier, marbre, et la plupart des fibres de verre). Il peut enlever de nombreuses couches de peinture en une seule application.



PROPRIÉTÉS

POLYASIM DECAPLOMB est prêt à l'emploi. Il est interdit de diluer le produit. Ne pas appliquer sur des supports humides. POLYASIM DECAPLOMB peut être ensuite recouvert avec un papier laminé. Ainsi, le temps de séchage de la pâte est prolongé jusqu'à la dissolution totale de la peinture à décaper. Ce recouvrement peut être également fait avec un film de type alimentaire très souple, permettant une bonne sécurité. POLYASIM DECAPLOMB doit être ensuite gratté pour enlever les résidus de peinture. La surface décapée doit ensuite être lavée avec de l'eau claire.



MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

Les éléments qui ne doivent pas être décapés (fenêtres, vitres,...) seront protégés avec un film adéquat. Avant toute application on procédera à un essai afin de s'assurer de l'efficacité du produit. La température minimale environnante sera de minimum 15°C.

MÉTHODE D'APPLICATION

Diluant



Pas de diluant

Matériel


 Brosse
ou rouleau

Airless

 Raclette, spatule ou
taloche

Taux dilution


 Prêt à
l'emploi

Agir


 1 à 48h selon la
peinture

Application


 En fonction du
type de peinture

Support


 Tous supports comportant de
la peinture plombée

Polyasim Decaplomb

solution puissante de décapage pour peintures au plomb



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Viscosité	> 1000 m.Pas
Densité	1,23 g/cm ³ (Brookfield) @ 20°C
COV	50 g/L
Point de congélation	0°C
pH	14
Pouvoir couvrant & Rendement (consommation)	1 à 2 kg/m ²



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d'éclair	N/A
Transport & Étiquetage	Conformément à la fiche de données de sécurité
Conservation	12 mois dans un emballage bien fermé, hors gel
Précautions d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité



CONSIDÉRATIONS FINALES

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service client se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.



CONDITIONNEMENT

PALETTE : 24 SEAUX = 600 KG

25KG 



POLYASIM GROUP

Service client : accueil@polyasim.com +33 (0)4 37 22 36 13
10 avenue ZAC de Chassagne - 69360 Ternay - www.polyasim.com

