

BÂTIMENT EN DÉMOLITION

Polyasim Fix

système de confinement et d'étanchéité définitif pour démolition



MISE EN CONFORMITÉ

POLYASIM FIX est un gel de confinement définitif à base d'un mélange de résines spécifiques, additionné de matières de charge, parfaitement neutre dans les déchets de démolition pour le confinement définitif de zones de chantier.



PROPRIÉTÉS

Le POLYASIM FIX, une fois appliqué, migre dans la porosité du support pendant le séchage. Il constitue une fois sec un film unique, totalement étanche et fimo-gène. Le POLYASIM FIX a une excellente résistance à la déchirure et à l'abrasion (taber test) pour une parfaite décontaminabilité. Il est nettoyé par aspiration avec un aspirateur de classe H équipé d'un filtre THE et/ou linges humides. Notamment sans soufre et sans phosphate, le POLYASIM FIX est totalement neutre dans les déchets. Il se fragmente à la démolition, jusqu'à un état de poudre, qui permet la revalorisation éventuelle des déchets sauf en cas de déchets soumis à réglementation.



MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SURFACES

Le POLYASIM FIX s'applique idéalement avec une pompe « airless » afin de parfaitement combler les porosités du support. La projection en continu permet de réaliser des étanchéités parfaites avec une épaisseur adaptée.

MÉTHODE D'APPLICATION

Diluant



Pas de diluant

Matériel



Brosse
ou rouleau

Airless*

Taux dilution



Prêt à
l'emploi

Séchage à 20°



12 à 24 heures
selon niveau
hygrométrie

Application



1 couche humide
en 2 passes
croisées

Support



Tous supports

*Avec buse 531 ou 631

Polyasim Fix

système de confinement et d'étanchéité définitif pour démolition



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teinte	Gris
Densité	1,44 Kg/L
Élasticité	N/A
Extrait sec en poids	65%
Nettoyage des outils	À l'eau froide - POLYASIM CLEANER
Pouvoir couvrant & Rendement (consommation)	2 m ² par litre soit 500 microns liquides



HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Intervalle de point d'éclair	N/A
Transport & Étiquetage	Conformément à la fiche de données de sécurité
Conservation	12 mois dans un emballage bien fermé, hors gel
Précautions d'utilisation	Consulter la fiche de données de sécurité



CONSIDÉRATIONS FINALES

Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service client se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.



CONDITIONNEMENT

PALETTE : 32 SEAUX = 640 KG

20KG



POLYASIM GROUP

Service client : accueil@polyasim.com +33 (0)4 37 22 36 13
10 avenue ZAC de Chassagne - 69360 Ternay - www.polyasim.com

